

Tierrafino ipaint

Popis	Tierrafino ipaint je nerozpustná (bez rozpouštědla), přírodní a dekorativní jílová omítka na stěny a stropy v interiérech. ipaint se nanáší štětcem nebo válečkem. ipaint je otevřený vzhledem a reguluje ji. Je antistatický.
Barvy	Mícháním 8 základních barev mezi sebou vytvoříte nové barvy. Dover White, Delphi White, Roman Ochre, Nassau Orange, Djenné Red, Ayers Rock, Iquitos Green a Gomera Grey. Paleta barev se může nekonečně rozšiřovat mícháním s Tierrafino pigment a dalšími pigmenty.
Vlastnosti	Tierrafino ipaint má jemné zemité aroma. Díky své konzistenci lze prakticky nanést bez zanechání kapek. Neaplikujte na místa, kde je přímý kontakt s vodou.
Podklady	Musí být stále suché, absorbční, bez prachu a mastnoty. Hladké a vícebarevné podklady se musí upravit pomocí Tierrafino contact fine , jemným granulovaným základem. MDF, lakované dřevo, masonit, umělá hmota a tadelakt jsou považovány za hladké podklady a musí být upraveny pomocí contact fine . Protože se ipaint nanáší v tenké vrstvě, zůstane textura na podkladu viditelná. Aby jste vytvořili hladký a připravený podklad aplikujte Tierrafino Kalk nebo Tierrafino Base .
Podmínky	Teplota vzduchu a podkladu musí být minimálně +5°C.
Míchání	Tierrafino ipaint je připravený k přímému použití.
Použití	Tierrafino ipaint se nanáší válečkem nebo štětkou. Aby jste texturu zjemnili naneste po krátkém čase znovu. Aby jste vytvořili texturu (dekorativní nátěr) přidejte 1% do 50% Tierrafino Finish . Tierrafino ipaint se jednoduše používá při šablonových technikách. Použijte na podklad kvalitní lepicí pásku a vysušte ipaint.
Ukončení	Použijte Tierrafino wax , aby jste ochránili nechráněná místa.
Rozšíření barev	Předtím, než přidáte ipaint, nechte pigmentový prášek za pravidelného míchání minimálně 24 hodin nasáknout.
Spotřeba	Přibližně 0,125 l /m ² na aplikaci. Ve většině případů jsou 2 aplikace dostačující (0,25l /m ²). Spotřeba je vyšší když má podklad vysokou absorpční schopnost.
Doba sušení	Za normálních podmínek (teplota vzduchu +20°C a 60% vlhkost vzduchu), ipaint uschne za 2 – 6 hodin. Vytvrdne za 10 dní.
Ředidlo	Voda. Ředte max. 10%.
Zpracovatelnost	Jednou otevřený, se musí Tierrafino ipaint spotřebovat do 6 týdnů.
Složení	Hlína, písek, celulózové pojivo, škrob, oxid titaničitý (pouze u Dover white), konzervant, antizpěňovač (defoamer), změkčovač vody, voda. Díky přírodnímu charakteru použitých zemních pigmentů se mohou objevit jemné rozdíly v různých dávkách stejné barvy.
Bezpečnostní pokyny	Vyhnete se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy) noste ochranné brýle.
Skladování	Suchá a chladná místa, nesmí zmraznout.
Balení	0,75 l plechovka, 5 a 10 l kbelíky.

Tabulka podkladů	Podklad	Adheze	Krycí schopnost	Rada	contact fine
	Kamenná tabule/suchá zed'/sádkarton	****	****		X
	Kamenná tabule s čerstvou sádkovou omítkou	****	**		(X)
	Čerstvé vápenné omítky	****	***		(X)
	Beton (jemný povrch)	*****	****		(X)
	Aquapanel Knauf	*****	****		X
	Fermacell	*****	**		X
	YTONG	*****	***		
	Cihla pálená	***	***		
	Masonit	*	***	smirkový papír	X
	MDF	***	***	smirkový papír	X
	Lakované dřevo (smrk)	*	**	smirkový papír	X
	Neopracované dřevo (řezivo)	*****	***		
	Triplex/Multiplex (neopracované)	*****	***		X
	Jílová omítka	****	**		(X)
	Základní jílová vrstva	****	**		(X)
	Hliněná tabule	****	*		X
	Základní červený jíł	****	**		(X)
	Tadelakt	**	**	smirkový papír	X
	Umělá hmota	*	*	smirkový papír	X
	Kov	*	*	smirkový papír	X
	Karton	****	***		
	Latex	***	***		(a)
	Tapety	***	***		X
Popis hodnot adhezní a krycí kapacity:					
*	Velmi slabá.	3-4 vrstvy Tierrafino ipaint			
**	Slabá.	3 vrstvy Tierrafino ipaint			
***	Normální.	2 vrstvy Tierrafino ipaint			
****	Dobrá.	1-2 vrstvy Tierrafino ipaint			
*****	Velmi dobrá.	1-2 vrstvy Tierrafino ipaint			



Tabulka podkladů	Popis hodnot adhezni a krycí kapacity:
	(x) - nestabilní jílový povrch a velmi hladké povrchy jako sádra (vápno), beton se musí ošetřit contact fine .
	(a) aplikujte contact fine na latexové nátěry, které nejsou odolné proti oděru.
	<p>Všechny hodnoty se týkají neopracovaných podkladů. Po aplikaci Tierrafino contact fine mají všechny podklady průměrně stejnou adhezni **** a krycí kapacitu ****.</p> <p>Krycí kapacita závisí na kontrastu mezi světlou a tmavou barvou v podkladu a na kontrastu mezi podkladem a barvou použitého ipaint.</p> <p>Tmavé podklady potřebují více vrstev bílého ipaint aby kryly, než rovnoměrně bílé podklady.</p> <p>Všechny světlé podklady potřebují více vrstev ipaint Gomera Grey než tmavé podklady.</p>
<p>Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z popisu produktu.</p>	